

브리텍 #100(L)

브리텍 #100(L) 은 1 액형으로 고무 아스팔트를 주성분으로 하는 프라이머입니다.

특 성

- 작업성이 양호합니다. (1 액형)
- 아스팔트나 우레탄과의 접착력이 우수합니다.
- 콘크리트 표면 기공에 침투하여 모체의 수분과 공기를 차단하여 상도와외의 부착력을 향상시킵니다.
- 내마모성, 내충격성 등이 우수합니다.
- 진동이나 균열에 대한 내성이 우수합니다.
- 이음매 없는 연속 작업이 가능합니다.
- 강한 접착력과 유연성으로 인해 충격을 흡수합니다.
- 성능에 비해 가격이 저렴합니다.
- 자연 건조형입니다.
- 콘크리트와 브리텍 #200(L)과의 부착력을 향상시킵니다.

용 도

- 콘크리트 상판과 포장과의 밀착 접착·교면방수용 1차 프라이머

물 성

- 색상 갈색
- 고형분용적비 $12.6 \pm 0.5\%$
- 추천사용량 $0.2 \sim 0.3 \text{Kg/m}^2$
- 내약품성 내산성: 양호
내알칼리성: 양호

전용희석제

- 001 희석제(동절기)
- 003 희석제(하절기)

포장단위

- 14Kg
- 특수주문에 의거 포장량 변경 가능.

보관조건

- 실내에서 보관
- 저장온도: 43°C 이하, 습도: 0~100% (밀봉상태)
- 사용 후 남은 도료는 완전 밀봉을 하여 주십시오.

유효기한

- 24 개월 (상온에서)

주의사항

- 실내에서의 도장 시에는 환기를 충분히 시키고 보호장갑, 마스크 등 보호장구를 착용합니다.
- 인화성 유기용제를 함유하고 있으므로 필히 화기에

주의하십시오.

- 희석제에 따라서는 물성에 문제를 일으킬 수 있으므로 희석제를 사용할 경우에는 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 사용 후 남은 도료는 반드시 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않고 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확인하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

브리텍 #100(L)

범 위

본 사용안내서는 **브리텍 #100(L)** 제품의 시공에 적용합니다.

본 작업안내서는 표준 작업안내서이므로 경우에 따라 현장의 특기시방서와 상충되는 부분이 있을 경우 특기시방을 따릅니다.

- 희석제에 따라서는 물성에 문제를 일으킬 수 있으므로 희석제를 사용할 경우에는 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 사용 후 남은 도료는 반드시 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않고 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

도장사양

- 건조시간(완전건조): 2 시간 이내
 - * 도장 후 7 일 이상 경과한 경우에는 중도를 도장하기 이전에 재 도장하여 주십시오. 본 사항이 지켜지지 않을 경우 접착력이 떨어질 수 있습니다.
 - * 작업 환경에 따라 차이가 있음.
- 중도: 고무 아스팔트계 브리텍 #200(L)을 추천함.
- 상도: 고무 아스팔트계 브리텍 #300(L)을 추천함.

표면처리

(콘크리트)

- 콘크리트 상판은 14 일 이상 충분히 양생시킨 후 작업에 들어갑니다.
- 콘크리트 표면을 충분히 건조시킨 다음 브러쉬, 망치, 그라인더 등으로 표면의 콘크리트 덩어리, 요철 부위, 페인트, 기타 이/오물질을 제거합니다.
- 와이어 브러쉬, Shot Blast Machine(10", 12") 이나 평삭기 등으로 표면의 레이턴스를 제거합니다.
- Air 콤프레샤나 Water Jetter(고압세척기)를 이용해서 먼지를 완전히 제거합니다.
- 용수를 이용할 경우 상온 기준으로 72 시간 이상 건조가 필요합니다.
- 표면에 이슬, 서리 등 수분이 있을 경우에는 충분히 건조시킨 후에 시공합니다.
- 흙, 다공성 표면은 Putty 등으로 메워 면을 평활하게 합니다.

작업방법

- 브리텍 #100(L)을 로울러, 붓, 스프레이 등을 이용하여 도포하십시오. 필요 시 전용 희석제를 이용하여 점도를 조정합니다.
- 1 액형 액상이므로 통을 개방하여 바로 도포하셔도 상관없으나 간혹 저장 중 침전이 있을 수 있으니 사용 전에 충분히 교반하여 사용하시기 바랍니다.
- 저장 중 침전물은 제품 자체의 물성에 영향을 주지 않으므로 교반하여 사용하시면 아무런 문제가 없습니다.
- 브리텍 #100(L)을 도포한 후 다음 작업을 위해서는 완전건조를 확인 후 다음 작업을 진행하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확인하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

주의사항

- 실내에서의 도장 시에는 환기를 충분히 시키고 보호장갑, 마스크 등 보호장구를 착용하십시오.
- 인화성 유기용제를 함유하고 있으므로 필히 화기에 주의하십시오.