

6020 2 종 자연건조형 에나멜

6020 2 종 자연건조형 에나멜은 알키드 에나멜 도료로서 내후성이 우수하고 내구력, 접착력이 강하여 각종 철재 및 목재물의 보호 및 마감용으로 적당한 도료입니다.

용도

일반 부식환경에 놓여지는 철재 및 목재물의 마감 및 보호용 도료

- 유광 : I 급, II 급
- 반광
- 무광

물성

- | | |
|----------|-------------------------|
| - 색상 | 각 색 |
| - 마감상태 | 유광, 반광, 무광 |
| - 피도면 | 철재 및 목재 |
| - 조성 | 1 액형 |
| - 고형분용적비 | 30~60% (색상에 따라 다름) |
| - 추천건조도막 | 40 μ m |
| - 이론사용량 | 9~14 m ² / l |
| - 도장횟수 | 2~3 회 |
| - 건조시간 | 8 시간 이내 |
| - 인화점 | 35 $^{\circ}$ C |

전용희석제

- KSM 6060 1 종 희석제

포장단위

- 18 l

유효기한

- 1 년 (5~38 $^{\circ}$ C 실내보관 시)

주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 내용물은 두통, 현기증, 피부염 등 건강장애를 일으킬 수 있으니 절대 섭취하거나 증기 흡입 또는 피부가 접촉되지 않도록 주의하십시오.
- 화재의 위험성이 있으므로 절대 화기근처에서 보관하거나 도장작업을 하지 마십시오.
- 유아 및 아동용 용구 및 싹통 등에는 도장을 금합니다. 반드시 안전검사를 실시한 저독성 페인트를 도장하여야 합니다.
- 밀폐된 장소에서 절대 도장하지 마십시오. 단, 부득이한 경우 송풍기 등을 이용하여 옥외로 강제 배기시키면서 반드시 방독면 등 안전보호장구를 착용하여야만 합니다.
- 유기용제가 함유되어 있어 장시간 노출 시 인체에 장애를 일으킬 수 있습니다.

- 도장 시 냄새의 흡입 또는 피부접촉을 피하기 위한 유기 용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
- 섭취 및 피부접촉 시 캔 측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 있을 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.
- 용도 이외의 사용을 절대 금합니다(냄새 맡기, 연료 용 등으로 사용을 금함).
- 제품의 유해성 확인 및 이상 발생 시 당사 판매지원팀으로 문의하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확신하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

6020 2 종 자연건조형 에나멜

범 위

본 사용안내서는 **6020 2 종 자연건조형 에나멜** 제품의 시공에 적용합니다.

본 작업안내서는 표준 작업안내서이므로 경우에 따라 현장의 특기시방서와 상충되는 부분이 있을 경우 특기시방을 따릅니다.

도장사양

- 작업환경조건 대기온도: 5~35℃,
 상대습도: 85% 이하
- 도장방법 붓, 로라, 스프레이 도장

표면처리

- 피도면은 녹, 쇠가루, 수분, 유분, 톱밥, 기타 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.

주의사항

- 내부건조가 불충분한 상태이거나 1 회에 너무 두껍게 도장하면 주름이 생길 우려가 있으므로 재도장 간격을 준수하여 얇게 도장하십시오(특히 동절기에는 유의하시기 바랍니다).
- 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장 작업을 피하십시오(도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음).
- 구 도막 위에 보수 도장 시 구 도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다
- 도장(TOUCH UP 도장 포함)시에 동일제품, 색상, LOT 라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT 의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 도장작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
- 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오.
- 사용 후 남은 도료는 밀폐 보관하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확신하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.