

## 속건에나멜 프라이머

**속건에나멜 프라이머** 는 알키드 수지와 고순도의 안료를 주성분으로 한 자연건조형으로서 건조시간이 빠르고 부착력, 접착성, 내충격성, 작업성이 좋은 철재 시설 및 기구의 하도용으로 사용할 수 있는 방청용 프라이머입니다.

- 용도 이외의 사용을 절대 금합니다. (냄새 맡기, 연료용 등으로 사용을 금함)
- 제품의 유해성 확인 및 이상발생시 당사 판매지원팀으로 문의하십시오.

### 용도

각종 철재 시설 및 기구의 방청용 프라이머

### 물성

- 색상                    각 색
- 마감상태            무광
- 피도면                철재 및 목재
- 조성                    1 액형
- 고형분용적비        30~60% (색상에 따라 다름)
- 추천건조도막        40  $\mu\text{m}$
- 이론사용량           12~14  $\text{m}^2 / \ell$
- 도장횟수              1~2 회
- 지촉건조시간        10 분
- 고화건조시간        1 시간 이내
- 인화점                35 $^{\circ}\text{C}$

### 전용 희석제

- 003 희석제

### 유효기한

- 6 개월 (5~38 $^{\circ}\text{C}$  실내보관시)

### 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 내용물은 두통, 현기증, 피부염 등 건강장해를 일으킬 수 있으니 절대 섭취하거나 증기 흡입 또는 피부가 접촉되지 않도록 주의하십시오.
- 화재의 위험성이 있으므로 절대 화기근처에서 작업하거나 화기근처에 제품을 보관하지 마십시오.
- 유아 및 아동용 용구 및 싯통 등에는 도장을 금합니다. 반드시 안전검사를 실시한 저독성 페인트를 도장하여야 합니다.
- 밀폐된 장소에서 절대 도장하지 마십시오. 단, 부득이한 경우에 송풍기 등을 이용하여 옥외로 강제배기시키고 반드시 방독면 등 안전보호장구를 착용하여야만 합니다.
- 유기용제가 함유되어 있어 장시간 노출시 인체에 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 도장시 냄새의 흡입 또는 피부접촉을 피하기 위한 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오.
- 섭취 및 피부접촉시 캔측면에 표기된 산업안전보건법에 의한 경고표시의 조치사항에 따라 조치하시고, 통증 또는 피부에 변화가 있을 경우에는 즉시 전문의의 진단을 받으십시오.

\* 위 자료는 정확한 것으로 확인하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

---

## 속건에나멜 프라이머

---

### 범 위

본 사용안내서는 **속건에나멜 프라이머** 제품의 시공에 적용합니다.

본 작업안내서는 표준 작업안내서이므로 경우에 따라 현장의 특기시방서와 상충되는 부분이 있을 경우 특기시방을 따릅니다.

### 표면처리

피도면은 녹, 유분, 용접뽕, 쇠비 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.

### 도장사양

- 도장조건            대기온도 : 5℃ ~ 35℃ ,  
                         상대습도 : 85% 이하
- 도장방법            스프레이 도장

### 주의사항

- 1 회에 후도막 형성시는 건조가 많이 지연되므로 유의 하시고 재도장 간격을 준수하십시오.
- 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃ 이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음)
- 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 도장(TOUCH UP 도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT 라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색 현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT 의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
- 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니 유효기간 내에 사용하십시오.

\* 위 자료는 정확한 것으로 확신하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.