

속건 에나멜

속건 에나멜은 자연 건조형 에나멜의 결점을 보완한 속건형 도료로서 스티렌화 알키드 수지를 주 전색제로 하고, 특수 수지를 첨가해서 제조한 속건성 방청 도료로 작업성, 접착력이 우수하고 방청성, 방수성, 내구력이 뛰어나 각종 철재 시설물의 도료로 적합합니다.

특 성

- 상온에서 단시간에 완전한 도막을 얻을 수 있습니다.
- 부착성 및 내충격성이 우수합니다.
- 속건형으로 작업성이 우수합니다.
- 방청성이 뛰어나며, 내구성이 우수합니다.

용 도

- 철재 및 경금속 등의 피도물
- 기계 및 부품, 건물의 철재 부분

물 성

- 색상 각 색
- 고형분용적비 46±1%
- 지촉건조 10 분 이하
- 경화건조 30 분 이하
- 광택 주문사항

전용희석제

- 에나멜 전용 희석제

보관조건

- 실내에서 보관
- 저장온도: 상온, 습도: 0~100% (밀봉상태)
- 사용 후 남은 도료는 완전 밀봉을 하여 주십시오.

포장단위

- 18 Kg
- 특수주문에 의거 포장량 변경가능

주의사항

- 실내에서의 도장 시에는 환기를 충분히 시키고 보호장갑, 마스크 등 보호장구를 착용하십시오.
- 인화성 유기용제를 함유하고 있으므로 반드시 화기에 주의하십시오.
- 희석제에 따라서는 물성에 문제를 일으킬 수 있으므로 희석제를 사용할 경우에는 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 사용 후 남은 도료는 반드시 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않고 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확신하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

속건 에나멜

범 위

본 사용안내서는 1 액형 속건형 도료인 **속건 에나멜** 제품의 시공에 적용합니다.

본 작업안내서는 표준 작업안내서이므로 경우에 따라 현장의 특기시방서와 상충되는 부분이 있을 경우 특기시방을 따릅니다.

표면처리

- 피도면의 녹, 수분, 먼지 등 오염을 완전히 제거하십시오.

도장사양

- 대기온도 5℃ ~ 40℃, 상대습도 85% 이하
- 도장기구 붓, 스프레이 또는 침적 도장
- 도장횟수 1~2 회
- 희석비 1:1(제품:희석제)로 희석하여 사용하는 것이 좋으나 조건에 따라 적절히 조절하십시오.
- 건조시간 지축건조 10 분 이하
경화건조 30 분 이하
* 작업 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

작업방법

(스프레이 도장)

- 전용 희석제를 이용하여 적절한 정도로 희석 한 후 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 속건형이므로 사용 후 즉시 도장 기계를 세척하시기 바랍니다.
- 기타 세부 사항은 일반적인 스프레이 도장 방법에 따름.

(붓, 롤러 도장)

- 전용 희석제를 이용하여 적절한 정도로 희석 한 후 사용하시기 바랍니다.
- 기타 세부 사항은 일반적인 붓, 롤러 도장방법 따름.

(침저도장)

- 전용 희석제를 이용하여 적절한 정도로 희석한 후 사용하시기 바랍니다.
- 도장 후 침저조에 남은 제품은 밀폐하여 보관하시기 바랍니다.
- 침저조에 제품을 보충 시 균일한 상태로 혼합 후 사용하시기 바랍니다.
- 기타 세부 사항은 일반적인 침저 도장방법에 따름.

- 타 도료와 혼합을 해서는 안 됩니다.
- 인화성 유기용제를 함유하고 있으므로 필히 화기에 주의하십시오.
- 내용물을 균일하게 잘 저어 주십시오.
- 희석제에 따라서는 물성에 문제를 일으킬 수 있으므로 희석제를 사용할 경우에는 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 재 도장시는 1 일을 초과하지 마십시오.
- 사용 후 남은 도료는 반드시 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않고 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확인하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.

주의사항

- 실내에서의 도장 시에는 환기를 충분히 시키고 보호장갑, 마스크 등 보호장구를 착용하십시오.
- 습도가 높을 때는 백화 현상의 우려가 있으니 주의하십시오.