

TT-P-664 C 프라이머 코팅제

범 위

본 사용안내서는 TT-P-664C 프라이머 코팅제 제품의 시공에 적용합니다.

본 작업안내서는 표준 작업안내서이므로 경우에 따라 현장의 특기시방서와 상충되는 부분이 있을 경우 특기시방을 따릅니다.

도장사양

- 작업환경조건 대기온도: 5~35℃
 상대습도: 85% 이하
- 도장방법 스프레이 도장

표면처리

- 피도면은 녹, 유분, 용접뽕, 쇠비 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.

주의사항

- 1회에 후도막 형성시는 건조가 많이 지연되므로 유의 하시고 재도장 간격을 준수하십시오.
- 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
- 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음.)
- 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 도장(TOUCH UP 도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT 라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색 현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
- 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
- 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오.

* 위 자료는 정확한 것으로 확신하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.